Desain *pin hole* mempengaruhi kuat rekat geser gigitiruan jembatan adesif *Pin hole design affect shear bond strength of adhesive bridge*

¹Edy Machmud, ¹Moh. Dharmautama, ²Herawati

¹Bagian Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Makassar

²PDGS Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin/RSUD Djafar Harum Lasusua Kolaka Utara Indonesia

ABSTRACT

To overcome the failure of adhesive bridge due to release of the adhesive bond cement between teeth and metal, preparation modification was performed with a pin hole in the teeth cingulum. This study aimed to determine the effect of thread on a pin hole to shear strength adhesion of adhesive bridge. Forty maxillary incisors were prepared at their palatal surfaces 0.3 mm thick, and were divided into four treatments (threaded hole+threaded pin, threaded holes+non-threaded pin, non-threaded holes+threaded pin, non-threaded holes+non-threaded pin). Casted-plates made from nickel chromium alloy were cemented to the palatal surface of the tooth with adhesive cement (Panavia TMF 2.0), and then adhesion shear strength tested. The test and evaluation of the residual cement on the surface were performed in Laboratory Metallurgy, Department of Engineering ITB. Data were analyzed by one-way ANOVA test ($p=0.05$). Adhesion shear strength of plate with threaded holes+threaded pin has the highest retention. Residual cement on threaded hole+threaded pin plates similar to threaded hole+non-threaded pin, but more than any other groups. the conclusions were, the adhesion shear strength depends on the design of pin hole. The wider surface of cement remaining on the plates, the greater adhesion shear strength.

Keywords: retention design, pin holes, adhesive bridge, shear bond strength, adhesive cement

ABSTRAK

Untuk mengatasi kegagalan gigitiruan jembatan (GTJ) adesif akibat lepasnya ikatan semen antara gigi dengan logam, dibuat desain preparasi dengan modifikasi *pin hole* pada singulum gigi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh ulir pada *pin hole* terhadap kuat rekat geser GTJ adesif. Empat puluh pasang sampel gigi insisivus rahang atas dipreparasi permukaan palatalnya setebal 0,3 mm, lalu dibagi menjadi empat perlakuan (*hole* ulir+pin ulir, *hole* ulir+pin tanpa ulir, *hole* tanpa ulir+pin ulir, *hole* tanpa ulir+pin tanpa ulir). Lempeng hasil tuangan dari bahan aloi nikel kromium disemen ke permukaan palatal gigi dengan semen adesif (Panavia TMF 2.0), lalu diuji kuat rekat gesernya. Uji dan pemeriksaan semen pada permukaan dalam lempeng dilakukan di Laboratorium Metalurgi Jurusan Mesin ITB. Data dianalisis dengan uji ANOVA satu arah ($p=0,05$). Hasilnya, kuat rekat geser lempeng dengan *hole* berulir+pin berulir mempunyai retensi lebih yang tertinggi. Dengan pemeriksaan stereomikroskop, sisa semen pada lempeng dengan *hole* berulir+pin berulir hampir sama dengan *hole* berulir+pin tanpa ulir, dan lebih banyak dari kelompok lain. Simpulannya, kuat rekat geser semen adesif pada permukaan logam tergantung pada desain retensi *pin hole* yang diberikan ulir. Semakin luas permukaan semen yang masih tersisa pada permukaan lempeng, makin besar pula kuat rekat geser semen adesifnya.

Kata kunci: desain retensi, *pin hole*, gigitiruan jembatan adesif, kuat rekat geser, semen adesif

Koresponden: Herawati, E-mail: herawatineesa@yahoo.com

PENDAHULUAN

Gigitiruan jembatan cekat (GTJ) adalah piranti prostodontik yang direkatkan secara permanen pada gigi-gigi penyangga yang telah dipreparasi dengan menggunakan semen, untuk menggantikan satu atau lebih gigi. Restorasi satu gigi dapat mengembalikan fungsi secara utuh, dan termasuk efek kosmetik. Salah satu alternatif GTJ adalah GTJ adesif yang merupakan salah satu pilihan yang banyak diminati oleh pasien. Restorasi GTJ adesif menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat karena merupakan restorasi cekat yang pengambilan struktur giginya relatif sedikit.¹

Kegagalan restorasi GTJ adesif yang sering dijumpai dalam praktek klinik sehari-hari adalah

terlepasnya restorasi. Terlepasnya GTJ adesif terjadi akibat lepasnya ikatan antara semen resin adesif dengan permukaan gigi atau lepasnya ikatan antara semen adesif dengan permukaan logam. Sehubungan hal tersebut, pemilihan gigi penyangga dan desain preparasi gigi penyangga menentukan keberhasilan GTJ adesif, selain jenis semen yang digunakan.

Pertimbangan mekanis preparasi gigi penyangga adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan selain luas permukaan dan kekasaran permukaan preparasi gigi. Yang ter penting bentuk dari desain preparasi itu sendiri yang dapat memberikan suatu retensi dan resistensi terhadap terlepasnya suatu restorasi.²

Kurangnya retensi menjadi penyebab umum kegagalan GTC. Menurut Assif dkk yang dikutip

oleh Ayad, dilaporkan bahwa retensi dapat diperbaiki melalui ikatan mekanis dari semen, dan adanya hubungan langsung antara retensi dengan permukaan daerah yang tertutup semen, yaitu permukaan gigi dan permukaan logam. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi distribusi tekanan dalam permukaan lapisan semen, efisiensi ikatan semen terhadap kedua permukaan yang saling berikatan, dan daya tahan semen, termasuk resistensi jangka panjang terhadap gangguan dan lepasnya ikatan mekanis. Sedangkan menurut Kaufman dan Lorey yang dikutip oleh Ayad, dikatakan bahwa peningkatan kekasaran permukaan preparasi gigi akan menambah retensi logam cor yang disemen, karena terjadi penambahan ikatan mekanis bahan semen dengan permukaan gigi yang kasar. Ridwan yang dikutip oleh Ayad, menyatakan bahwa adanya korelasi yang nyata antara kekasaran permukaan preparasi gigi dengan besarnya retensi yang dihasilkan. Ayad dkk, dalam penelitiannya melaporkan hubungan signifikan secara statistik antara kekasaran permukaan dentin dan retensi dari logam cor serta menyimpulkan kekasaran permukaan preparasi gigi menambah ikatan mekanis semen sehingga meningkatkan retensi.²

Kekasaran permukaan preparasi gigi umumnya meningkatkan retensi dengan penggunaan semen zink fosfat, akan tetapi efeknya dengan semen adesif, polikarboksilat, glass ionomer, dan resin, belum diketahui secara jelas.³

Luas permukaan preparasi sangat berpengaruh terhadap retensi dan resistensi restorasi, sedangkan pada pembuatan GTJ adesif hanya dibutuhkan relatif sedikit pengambilan struktur jaringan gigi, sehingga memerlukan retensi tambahan berupa desain preparasi *pin hole* berulir pada gigi penyangga untuk menambah kekuatan retensi GTJ adesif pada gigi anterior dan gigi posterior berupa bentuk boks. Hal ini tersebut didukung oleh Kayser yang dikutip Ridwan yang mengatakan retensi mahkota logam tuang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu luasnya permukaan gigi yang disemen, kemiringan dinding preparasi, kekerasan dan kekakuan logam, semen yang digunakan, kekasaran permukaan preparasi gigi, retensi tambahan berupa pin, boks, dan *groove*.⁴

Berdasarkan masalah di tersebut, perlu diteliti pengaruh bentuk preparasi yang menggunakan *pin hole* dengan penambahan ulir untuk menambah retensi lempeng yang direkatkan dengan semen adesif.

BAHAN DAN METODE

Penelitian eksperimental laboratorium *in vitro* dengan pendekatan deskriptif dan komparatif, serta menggunakan rancangan analisis statistik *one way ANOVA* dengan menggunakan statistik F.

Tahap Persiapan

Gigi insisivus sentralis rahang atas dibersihkan, ditanam dalam balok resin (Hillon®) sampai batas servikal gigi dalam posisi sejajar sumbu gigi (gambar 1). Setelah itu permukaan gigi dibersihkan dari sisa-sisa bahan organik dengan *rubber cap* dan pumis, kemudian dibilas air sampai bersih.

Gambar 1 Gigi model preparasi pada balok resin akrilik

Tahap penelitian

Penelitian menggunakan 40 buah gigi yang pada permukaan palatalnya dipreparasi sedalam 0,3 mm dengan bur intan *wheel* (Edenta) dan dibuat preparasi *hole* sedalam 0,3 mm dengan bur intan *fissure* (Edenta). Selanjutnya, dibuat pola malam (*Dental Inlay Casting Wax GC Corp. Tokyo, Japan*) dan lempeng logam yang disemen ke permukaan preparasi menggunakan semen adesif (Panavia™ 2.0), direndam dalam saliva buatan (Marzher & Screber; Selulose 1 g, sorbitol 3 g, KCL 0,12 g, NaCl₂.6H₂O 0,05 g, CaCl₂.2H₂O 0,015 g, K₂HPO₄ 0,034 g, akuades 100 ml) selama 24 jam dan suhu 37°C. Uji kuat rekat geser dilakukan dengan alat *universal testing machine* (Model 119, Instron Corp. Canton, Mass), dan untuk pemeriksaan semen yang masih merekat pada permukaan dalam lempeng logam dengan alat stereomikroskop di Laboratorium Metalurgi Jurusan Mesin Institut Teknologi Bandung.

Sampel dibagi menjadi empat kelompok, yaitu kelompok *hole* tanpa ulir+pin tanpa ulir, kelompok *hole* dengan ulir+pin tanpa ulir, kelompok *hole* tanpa ulir+pin dengan ulir, dan kelompok *hole* dengan ulir+pin dengan ulir

Gambar 2 Retainer logam+pin; A permukaan polis, B permukaan anatomis

Uji kuat rekat geser dan penilaian sisa semen pada permukaan logam

Kuat rekat geser atau *shear bond strength* adalah kekuatan yang tercatat saat suatu benda terlepas dari ikatannya, oleh suatu gaya yang menarik atau sejajar dengan perekatannya.⁷ Pembebanan gaya dilakukan dengan menggunakan *Instron Universal Testing Machine* (Model 1195, Instron Corp. Canton, Mass) dengan kecepatan 0,5 mm/menit. Kuat rekat geser merupakan hasil bagi dari besar gaya (F) terhadap luas perekatan yang diuji (A). $\lambda = F.A^{-1}$. F = beban (L) x gravitasi (g)

Setelah masing-masing lempeng logam terlepas dari permukaan gigi, dilakukan pemeriksaan dan pemotretan permukaan dalam lempeng dengan menggunakan stereomikroskop dan film Kodak ASA 200 (pembesaran 38x). Pada hasil pemotretan, sisa semen adesif diperiksa dan dinilai dengan skor *adhesive remnant index* (ARI) yang diperkenalkan oleh Artund Bergland⁴, yaitu 0= tidak ada semen

pada permukaan logam, 1= kurang dari ½ semen merekat pada permukaan logam, 2= lebih dari ½ semen merekat pada permukaan logam, dan 3= semua semen merekat pada permukaan logam.

HASIL

Tabel 1 menunjukkan adanya perbedaan kuat rekat geser dari setiap perlakuan. Tampak kuat rekat geser lempeng dengan pin berulir dan *hole* berulir lebih besar dari pada ketiga bentuk lainnya.

Pada tabel 2 tampak uji kesamaan rata-rata kuat rekat geser dari keempat perlakuan dengan uji ANOVA. Terlihat bahwa hasil pengujian bersifat bermakna dengan $F_{hitung} = 5,79 > F_{tabel} = 4,38$. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kuat rekat geser dari keempat perlakuan.

Oleh karena berdasarkan uji ANOVA terdapat hasil yang berbeda bermakna, maka dilanjutkan dengan uji rentang Neman Keuls untuk melihat perbedaan dari keempat perlakuan (tabel 3).

Tabel 1 Hasil uji tarik kuat rekat geser (MPa)

Perlakuan	Hole ulir+ pin ulir	Hole ulir+ pin tanpa ulir	Hole tanpa ulir+pin ulir	Hole tanpa ulir+ pin tanpa ulir
Sampel 1	0,977	0,875	0,887	0,768
Sampel 2	0,976	0,899	0,898	0,887
Sampel 3	0,987	0,898	0,997	0,779
Sampel 4	0,993	0,994	0,898	0,786
Sampel 5	0,987	0,997	0,865	0,889
Sampel 6	0,998	0,897	0,877	0,758
Sampel 7	0,999	0,899	0,888	0,876
Sampel 8	0,987	0,912	0,895	0,798
Sampel 9	1,012	0,986	0,901	0,877
Sampel 10	0,998	0,976	0,987	0,891
Rerata	0,9914	0,9333	0,9093	0,8309
Std	0,010926	0,048433	0,044987	0,057113
N	10	10	10	10

Keterangan: Std= standar deviasi, n= jumlah sampel

Tabel 2 Hasil analisis varians untuk uji kesamaan kekuatan rata-rata kuat rekat geser keempat perlakuan

Sumber Variasi	Derajat Kebebasan	Jumlah kuadrat	Rata-rata Jumlah kuadrat	F_{hitung}	Simpulan
Rata-rata	1	3.840,543	3,840.543		
Antar perlakuan	3	69,663	23.552	5,79	Berbeda
Dalam perlakuan	36	149,230	3.895		
Jumlah	40	4.148,326	-	-	

Tabel 3 Uji kesamaan Neuman Keuls kekuatan kuat rekat geser rata-rata kelompok perlakuan dan kontrol

Perlakuan	Nilai pengukuran	Nilai tabel Neuman Keuls	Simpulan
1 dengan 3	3,44	1,35	Bermakna
1 dengan 4	1,89	1,24	Bermakna
1 dengan 2	0,36	0,95	Tidak Bermakna
2 dengan 3	2,77	1,25	Bermakna
2 dengan 4	1,87	0,83	Bermakna
3 dengan 4	1,54	0,94	Bermakna

1. *Hole* berulir+pin berulir, 2. *hole* berulir+pin tanpa ulir, 3. *hole* tanpa ulir+pin berulir, 4. *hole* tanpa ulir+pin tanpa ulir

Penilaian sisa semen yang merekat pada sayap lempeng logam

Untuk menentukan sisa semen yang masih merekat pada sayap logam digunakan indeks skor seperti terlihat pada grafik 1, yaitu sisa semen adesif pada *hole* ulir+pin ulir hampir sama dengan *hole* ulir+pin tanpa ulir, lebih banyak dari *hole* tanpa ulir+pin ulir serta *hole* tanpa ulir+pin tanpa ulir.

Grafik 1 Skor penilaian sisa bahan perekat yang masih merekat pada sayap lempeng logam (a, *hole* ulir+pin ulir; b, *hole* ulir+pin tanpa ulir; c, *hole* tanpa ulir+pin ulir; d, *hole* tanpa ulir+pin tanpa ulir).

PEMBAHASAN

Konsepperawatan gigi dengan metode intervensi minimal dicapai dengan GTJ adesif. pengambilan struktur gigi sehat sebanyak 3-30%, sedangkan GTJ tradisional membutuhkan pengambilan 63-72%. Kelebihan ini membuat restorasi tersebut menjadi salahsatu pilihan menarik bagi pasien muda, terlebih karena kurang menimbulkan sensitivitas setelah pereparasi gigi. Terlepas dari kelebihan tersebut, umumnya penelitian melaporkan tingkat ketahanan restorasi ini hanya 70-80% dengan usia 4-6 tahun.^{14,15}

Suatu GTJ adesif dianggap berhasil bila terjadi ikatan yang kuat dan permanen antara permukaan gigi dan logam. Namun dalam menghasilkan suatu ikatan yang kuat, sungguh merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sulit karena permukaan gigi dan permukaan logam memiliki susunan molekul dan karakteristik fisik yang berbeda.¹⁶

Retensi GTJ adesif sangat kurang, sebagian besar retensi didapat dari kekuatan semen adesif. Oleh karena itu, perlu dipikirkan suatu inovasi, baik pada permukaan gigi maupun pada sayap logam, agar didapatkan suatu retensi yang memadai untuk GTJ adesif. Telah banyak dilakukan modifikasi permukaan sayap logam seperti dengan membuat bentuk *mesh*, bentuk *perforated*, dan bentuk kasar karena di-*sandblast*. Permukaan gigi penyangga dapat dimodifikasi dengan membuat preparasi boks untuk gigi premolar dan molar, sedangkan untuk gigi anterior dapat dibuat preparasi *hole*. Meskipun demikian, bentuk *hole* saja tidak menjamin diperoleh

suatu retensi yang memadai. Oleh karena itu pada preparasi *hole* perlu dibuat ulir dengan menggunakan fisur bur berulir yang menambah kekasaran pada permukaan preparasi sehingga diperoleh retensi yang maksimal.^{4,14,15}

Dari penelitian ini dinyatakan bahwa pembuatan *hole* yang dimodifikasi dengan ulir memberi retensi yang lebih memadai pada permukaan gigi penyangga namun tidak demikian dengan pin pada sayap logam. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Kaufman dkk yang dikutip oleh Ridwan, yang mengatakan peningkatan kekasaran preparasi dapat menambah besarnya retensi karena adanya peningkatan ikatan mekanis antara bahan semen dan permukaan gigi yang kasar. Terdapat korelasi yang nyata antara kekasaran permukaan preparasi gigi dengan besarnya retensi.⁴

Kekasaran permukaan adalah ketidakraturan konfigurasi suatu penampang permukaan sehingga retensi mekanis dapat diperoleh dari permukaan preparasi gigi dan permukaan dalam restorasi. Selagi semen masih cair, memasuki kekasaran di kedua permukaan, sehingga setelah keras, semen bertindak sebagai kunci yang memegang erat permukaan tersebut.¹⁷

Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa semen PanaviaTMF 2.0 lebih tinggi kekuatan ikatannya dari Panavia orisinal serta dengan aloi *base metal* karena memiliki formulasi resin *bis-GMA* atau *10-methacryloxydecyl dihydrogen phosphate* (MDP) yang dapat berikatan secara kimiawi dengan oksida dari nikel, *chromium*, dan *cobalt*. Hal ini yang mendasari semen resin adesif PanaviaTMF 2.0 menjadi pilihan dalam penelitian ini. Umumnya semen resin adesif lebih efektif pada permukaan email daripada permukaan dentin.¹⁶

Uji kuat rekat geser dilakukan setelah 24 jam karena kekuatan ikatan tertinggi dari semen resin adesif terjadi 24 jam setelah aplikasi semen resin adesif, sehingga kegagalan kohesi dapat diminimalkan dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar aplikasi dan petunjuk pemakaiannya.¹⁹

Pada penelitian ini desain preparasi *hole* ulir+pin ulir memberi retensi yang lebih baik dibanding kelompok perlakuan yang lain karena semen resin adesif terikat diantara ulir, sehingga membentuk penguncian diantara permukaan gigi penyangga dengan sayap logam. Sedangkan pada desain preparasi *hole* ulir+pin tanpa ulir, dan *hole* tanpa ulir+pin ulir kurang memberi retensi, karena retensi hanya diperoleh pada salah satu permukaan.

Sesuai dengan penilaian berdasarkan ARI, sisa semen paling banyak terdapat pada desain *hole* ulir+pin ulir, dan paling sedikit pada *hole* tanpa ulir+pin

tanpa ulir. Hal ini mungkin disebabkan adanya ulir menambah kekuatan rekat semen adesif.

Disimpulkan bahwa desain preparasi *hole* berulir+ pin berulir mempunyai retensi yang paling besar. Hal

tersebut didukung dengan sisa semen paling banyak terdapat pada permukaan ulir. Berdasarkan hasil ini, perlu dilakukan penelitian lanjut menggunakan jenis semen resin dan bentuk retensi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prajitno HR. Ilmu geligi tiruan jembatan, pengetahuan dasar dan rancangan pembuatan. Edisi ke-2. Jakarta: EGC; 1994. p. 119.
2. Ayad MF, Johnston WM, Rosenstiel SF. Influence of tooth preparation taper and cement type on recementation strength of complete metal crowns. J Prosthet Dent 2009; 102: 354-61
3. Goodacre CJ, Campagni WV, Aquilino SA. Tooth preparation for complete crowns: an art from base and scientific principles. J Prosthet Dent 2001; 85: 363-76
4. Ridwan IA. Pengaruh kekasaran permukaan preparasi gigi terhadap retensi dari mahkota penuh logam cor yang disemen. Jurnal Kedokteran Gigi 1991; 11: 3-4.
5. Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett DL. Fundamentals of fixed prosthodontics. Edisi ke-3. Kimberly: Quintessence Publishing Co.Inc.; 1997.p. 539-45.
6. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 3rd Ed. Mosby; 2001.p. 674-77, 680.
7. Machmud E. Uji beda kekuatan rekat semen resin adhesif pada permukaan logam yang diberi empat macam perlakuan [Karya Tulis Akhir]. Bandung: FKG UNPAD; 2003: 14-25.
8. Barclay CVV, Imsley AD. Fixed and removable prosthodontics. 2nd Ed. Churchill. 2001.p. 127-9
9. Creugers NHJ, Kayser AF, van't Hoff MA. A seven-and a-half- year. Survival study of resin-bonded bridges. J Dent Res 1992; 71: 18-22
10. Konings M, Krueger D. Choosing and using permanent luting cement. ADA 2005: 2-4
11. Effect of temporary cements on the shear bond strength of luting cements. J Appl Oral Sci 2010;18: 31.
12. Phillips RW. Bonding agents and adhesives. Adv Dent Res 1988; 2 (1):152
13. Weiner R. Liners, bases, and cements in clinical dentistry. A review and updates. Dent Today 2003; 22(8): 88-93.
14. El-Mowafy O. Resin bonded fixed partial denture as alternative to conventional fixed treatment. Int J Prosthodont 2003; 16: 60-70.
15. Kern. Clinical long term survival rate of two retainer and single retainer all-ceramic resin-bonded fixed partial denture. Quintessence Int 2005; 36: 141-7.
16. Guler AU, Bulent BEK, Korpulu H, Guler E. Shear bond strength between base metal alloy and restorative materials cemented with adhesives resin: Effect of base metal surface treatment and restorative material 2005; 29 (2): 8-15.
17. Martanto P. Teori dan praktek ilmu mahkota dan jembatan. Bandung: Penerbit Alumni;1981; 2 (1) : 61,119
18. Fracture resistance of re-attached coronal fragments- influence of different adhesive material and bevel preparation. Dent traumatol 2004; 20:159.
19. Watanabe F, Powers JM, Lorey RE. In vitro bonding of prosthodontic adhesives to dental alloys. J Dent Res 1988; 67(2): 479-83.