Lama perendaman gigi di dalam air perasan jeruk nipis (*Citrus aurantifolia Swingle*) mempengaruhi kedalaman porositas mikro email (*Duration of immersing teeth in lime (Citrus aurantifolia Swingle) juice affects on microporosity depth of enamel*)

¹Vanda Ayu Kartika Hedian, ²Niken Probosari, ²Dyah Setyorini

¹Mahasiswa tahap profesi

²Bagian Pedodontia

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember
Jember, Indonesia

ABSTRAK

Lime juice contains some organic acids. It is a plant that is widely consumed by people. Organic acid content causes the lime has an acidic pH. The consumption of beverages containing excess acid may cause tooth erosion due to demineralization on enamel surface. Demineralization happens constantly causes the loss of some enamel prismata and form a microporosity in the enamel. This research was conducted to measure the depth of enamel microporosity of the teeth enamel is soaked in lime juice. Samples were maxillary first premolar teeth which were divided into two groups: control (soaked in artificial saliva) and treatment (soaked in lime juice) respectively for 5 and 10 minutes. Depth measurement of enamel microporosity was measured by using a scanning electron microscope, which showed no significant difference ($\alpha < 0.05$) between the depth of the microporosity of the enamel were soaked lemon juice for 5 minutes and 10 minutes. It was concluded that the longer the tooth enamel soaking in lime juice causes deeper microporosity.

Keywords: duration of immersion, lime juice, enamel microporosity

ABSTRAK

Jeruk nipis mengandung beberapa asam organik, adalah tanaman yang banyak dikonsumsi masyarakat. Kandungan asam organik menyebabkan jeruk nipis memiliki pH asam. Akan tetapi, konsumsi minuman yang mengandung asam secara berlebihan dapat menyebabkan erosi gigi karena proses demineralisasi pada permukaan email. Demineralisasi yang terjadi terus-menerus menyebabkan hilangnya sebagian prisma email dan membentuk porositas mikro pada email gigi. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kedalaman porositas mikro email gigi yang direndam pada air perasan jeruk nipis. Sampel gigi premolar pertama rahang atas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kontrol (direndam di dalam saliva buatan) dan perlakuan (direndam di dalam air perasan jeruk nipis) masing-masing selama 5 dan 10 menit. Pengukuran kedalaman porositas mikro email dilakukan dengan menggunakan *scanning electron microscope*, yang menunjukkan ada perbedaan signifikan ($\alpha < 0,05$) antara kedalaman porositas mikro email gigi yang direndam air perasan jeruk nipis selama 5 menit dengan 10 menit. Disimpulkan bahwa makin lama perendaman email gigi di dalam air perasan jeruk nipis menyebabkan porositas mikro yang lebih dalam.

Kata kunci: lama perendaman, air perasan jeruk nipis, porositas mikro email gigi

Koresponden: Vanda Ayu Kartika Hedian, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37, Jember 68121, Indonesia. E-mail: ayu.vanda@rocketmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil jeruk terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2010 konsumsi jeruk di Indonesia mencapai 2.355.500 ton atau meningkat 1,5 kali dibanding konsumsi pada tahun 2004, yaitu sebesar 1.570.333 ton.¹ Salah satu jeruk yang dibudidayakan di Indonesia adalah jeruk nipis.

Jeruk nipis (*Citrus aurantifolia Swingle*) adalah merupakan salah satu tanaman obat keluarga (toga) yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Air perasan jeruk nipis banyak digunakan sebagai bumbu masakan, minuman, maupun sebagai obat penurun panas, diare, penambah nafsu makan, pengurus badan, antibakteri dan anti-inflamasi.²

Jeruk nipis mengandung beberapa senyawa kimia bermanfaat seperti asam amino (triptofan dan lisin), minyak atsiri (limonene, fenol, linalin asetat, geranil asetat, felandren, sitral, kadinen, aktialdehid, lemon kamfer, dan anilidehid), lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B1 dan vitamin C.³ Jeruk nipis juga mengandung asam sitrat, asam askorbat, asam malat, asam laktat dan asam tartarat.⁴ Kandungan asam pada jeruk nipis menyebabkan jeruk nipis memiliki pH rendah yaitu berkisar 2,17⁵ dan 2,26.²

Konsumsi minuman yang konsentrasi asamnya dalam jumlah yang melebihi asupan sehari-hari dapat menyebabkan kerusakan gigi.⁶ Konsumsi buah jeruk dua kali sehari atau minuman yang mengandung asam sebanyak empat kali dalam seminggu meningkatkan

kerentanan individu terhadap terjadinya erosi pada email gigi.⁷

Erosi gigi merupakan kerusakan jaringan keras gigi yang disebabkan oleh kontak langsung antara zat-zat asam dengan permukaan gigi. Asam yang dapat menyebabkan erosi berasal dari faktor ekstrinsik dan intrinsik. Faktor ekstrinsik berasal dari makanan dan minuman yang mengandung asam, sedangkan faktor intrinsik berasal dari *anoreksia nervosa*, *hiatus hernia*, *ulkus peptikum*, dan kehamilan dengan rasa mual yang berkepanjangan, serta gangguan pencernaan seperti muntah kronis.⁷ Erosi pada gigi terjadi karena proses demineralisasi pada permukaan email,⁸ adalah proses hilangnya kristal hidroksiapatit $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ pada email gigi karena larut dalam asam. Semakin rendah pH maka akan meningkatkan ion hidrogen yang akan merusak hidroksiapatit email.

Demineralisasi terjadi melalui proses difusi yaitu proses perpindahan molekul atau ion yang larut dari dalam email ke saliva sehingga email akan kehilangan mineral-mineral anorganik penyusun hidroksiapatit.^{7,9} Kecepatan melarutnya email gigi dipengaruhi oleh pH, konsentrasi asam, lamanya paparan dengan minuman asam, serta kehadiran ion sejenis seperti kalsium dan fosfat.⁹ Semakin lama waktu kontak antara minuman asam dengan permukaan email gigi, meningkatkan kemungkinan terjadi demineralisasi,⁷ yang jika secara terus-menerus akan menyebabkan sebagian prisma email hilang dan membentuk porositas mikro pada permukaan email gigi.⁹

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kedalaman porositas mikro email gigi yang terpapar dengan air hasil perasan jeruk nipis selama beberapa interval waktu.

BAHAN DAN METODE

Penelitian eksperimen laboratorium ini, dengan rancangan *post test only control group* dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2014.

Sampel yang digunakan adalah gigi premolar pertama rahang atas yang bebas karies dan karang gigi. Gigi dipotong di bagian *cementoenamel junction* dengan menggunakan *diamond disk*. Mahkota gigi yang telah terpisah dari akar, dipotong lagi pada arah mesiodistal dan bukopalatal sehingga mahkota gigi terbagi menjadi empat bagian. Permukaan email gigi yang tidak diteliti, diolesi dengan cat kuku.¹⁰ Sampel dibagi dua menjadi kelompok kontrol yang direndam di dalam saliva buatan, dan perlakuan yang direndam dalam air perasan jeruk nipis. Kedua kelompok tadi

dibagi dua berdasarkan waktu perendaman 5 dan 10 menit dengan besar sampel 4. Keenambelas sampel yang telah direndam, diirigasi dengan akuades steril dan dipotong arah diagonal menggunakan *diamond disk*.

Kedalaman porositas mikro sampel dilihat dan dipotret menggunakan *scanning electron microscope* (SEM) pada aspek oklusal, bukal dan servikal pada setiap sampel. Kedalaman porositas mikro dihitung dengan menggunakan jangka sorong digital sebanyak tiga kali pengukuran untuk setiap lapang pandang, kemudian dihitung rata-ratanya.

Data hasil penelitian diuji normalitasnya dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan homogenitas datanya dengan uji *Levene*. Hasil uji yang menunjukkan data normal serta homogeny, perlu dilakukan uji statistik parametrik *Anova* 1-jalur yang dilanjutkan dengan uji beda *Tukey HSD*.

HASIL

Hasil pengukuran kedalaman porositas mikro email gigi tampak pada tabel 1, sedangkan kedalaman porositas mikro email gigi tampak pada gambar 1 dan gambar 2.

Tabel 1 Rerata hasil pengukuran kedalaman porositas mikro email gigi (μm) dengan SEM

Replikasi	Saliva buatan		Jeruk nipis	
	5 menit	10 menit	5 menit	10 menit
1	3,823	3,387	6,694	12,172
2	3,237	3,098	5,484	12,974
3	3,402	3,258	6,690	12,267
4	3,245	3,262	6,738	12,050
Rerata	3,426	3,251	6,401	12,365

Gambar 1 Kedalaman porositas mikro email gigi yang direndam dalam saliva buatan; A 5 menit, dan B 10 menit (SEM, pembesaran 10.000x)

Diketahui bahwa rata-rata porositas mikro email pada kelompok perlakuan yang direndam di dalam air perasan jeruk nipis lebih dalam jika dibandingkan kelompok kontrol yang direndam dalam saliva buatan. Karena datanya berdistribusi normal ($p=0,285$) dan data homogen dengan nilai signifikan sebesar 0,115, dilakukan uji parametrik *Anova* 1-jalur dengan hasil

nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$) yang artinya terdapat perbedaan kedalaman porositas mikro email gigi yang signifikan antara kelompok email yang direndam di dalam saliva buatan dengan yang direndam di dalam air perasan jeruk nipis perlakuan.

Gambar 2 Kedalaman porositas mikro email yang direndam dalam air perasan jeruk nipis; A 5 menit, dan B 10 menit (SEM, pembesaran 10.000x)

Untuk mengetahui letak perbedaan bermaknanya dilakukan pengujian data dengan menggunakan uji komparasi ganda *Tukey HSD* menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna antar kelompok perlakuan air perasan jeruk nipis 5 dan 10 menit, tetapi tidak ada perbedaan bermakna antar kelompok kontrol (saliva buatan 5 dan 10 menit). Hasil uji *Tukey HSD* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil uji statistik pengukuran rata-rata kedalaman porositas mikro email gigi

	SB 5 menit	SB 10 menit	JN 5 menit	JN 10 menit
SB 5 menit		0,923	0,000*	0,000*
SB 10 menit	0,923		0,000*	0,000*
JN 5 menit	0,000*	0,000*		0,000*
JN 10 menit	0,000*	0,000*	0,000*	

Uji *Tukey HSD*; *perbedaan bermakna
SB=saliva buatan; JN=jeruk nipis

PEMBAHASAN

Pada penelitian digunakan gigi premolar pertama rahang atas yang rata-rata memiliki ketebalan email gigi pada bagian oklusal sekitar 2,3-2,5 mm dan pada bagian fasial sekitar 1,3 mm. Ketebalan email gigi akan menipis pada bagian servikal gigi sampai mencapai *cementoenamel junction*. Pengukuran kedalaman dari porositas mikro email gigi dilakukan pada tiga lapang pandang, yaitu bagian oklusal, bukal, dan servikal. Porositas mikro pada bagian oklusal rata-rata lebih dalam dibandingkan bagian bukal dan servikal. Hal ini terjadi karena bagian oklusal merupakan bagian

yang lebih sering terpapar oleh minuman asam yang dikonsumsi, dibandingkan bagian bukal dan servikal gigi premolar satu rahang atas walaupun bagian bukal dan servikal gigi juga dapat terpapar oleh minuman asam.¹¹

Hasil rata-rata pengukuran kedalaman porositas mikro email gigi yang direndam air perasan jeruk nipis lebih dalam dibandingkan kedalaman porositas mikro email gigi yang direndam saliva buatan (tabel 1). Hal ini menunjukkan kelompok yang direndam air perasan jeruk nipis memiliki kedalaman porositas mikro yang lebih dalam dibandingkan kelompok yang direndam saliva buatan karena pH air perasan jeruk nipis yang sangat asam, yaitu 2,9 (di bawah titik kritis, $pH < 5,5$). Derajat keasaman jeruk nipis sedemikian rendah karena beberapa kandungan asam organik yang dimiliki jeruk nipis seperti asam sitrat, asam malat, asam askorbat, asam laktat dan asam tartarat.¹²

Asam berperan dalam proses larutnya email gigi karena pada pH yang asam akan terjadi peningkatan ion hydrogen, yang akan merusak hidroksiapatit.¹³ Adanya pengaruh pH terhadap koefisien laju reaksi menunjukkan, bahwa semakin rendah pH atau makin asam media, maka makin tinggi laju reaksi pelepasan ion-ion email gigi. Konsentrasi ion H^+ yang tinggi akan dapat melarutkan ikatan Ca-P pada hidroksiapatit sehingga email kehilangan mineral-mineral anorganik penyusun hidroksiapatit. Kondisi ini dikenal sebagai proses demineralisasi.⁹

Demineralisasi email gigi terjadi melalui proses difusi, yaitu proses perpindahan molekul dari dalam email ke saliva karena asam. Demineralisasi terjadi apabila kristal hidroksiapatit ($Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$) pada email gigi larut dalam suasana asam menjadi Ca^{2+} , $(PO_4)^{3-}$ dan OH^- . Reaksi kimia berikut merupakan reaksi kimia terjadinya proses demineralisasi email gigi

Derajat keasaman menyebabkan ion H^+ beraksi dengan gugus $(PO_4)^{3-}$ atau OH^- membentuk HPO_4^{2-} ; $H_2PO_4^-$ atau H_2O sedangkan yang kompleks terbentuk $CaPO_4$ dan $CaHPO_4$. Molekul $CaHPO_4$ merupakan molekul netral yang akan berdifusi keluar dari email sehingga email akan kehilangan mineral anorganik penyusun hidroksiapatit, sedangkan kedua ion OH^- berikatan dengan ion H^+ membentuk $2H_2O$ di dalam email.⁹

Hasil pengukuran porositas mikro email gigi pada perendaman dengan air perasan jeruk nipis selama 10 menit memiliki kedalaman porositas mikro yang lebih dibandingkan dengan perendaman air perasan jeruk

nipis selama 5 menit. Kecepatan melarutnya email gigi dipengaruhi oleh derajat keasaman, konsentrasi asam, adanya ion sejenis, seperti kalsium dan fosfat, serta lamanya perendaman. Pada penelitian ini faktor yang berpengaruh terhadap kedalaman dari porositas mikro email gigi adalah lamanya perendaman, semakin lama waktu kontak langsung antara minuman dan makanan yang mengandung asam dengan permukaan email gigi dapat meningkatkan demineralisasi.⁹ Demineralisasi yang terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan hilangnya kristal hidroksiapatit sehingga email lebih berpori dan meningkatkan porositas mikro terbentuk pada email.¹¹

Kristal-kristal hidroksiapatit dalam email gigi berbentuk prisma heksagonal.¹¹ Proses terbentuknya porositas mikro email gigi diawali dengan larutnya inti prisma, lalu terjadi pembesaran ruang pada bagian tepi lain.¹⁴ Hilangnya inti dari prisma menyebabkan terbentuknya ruang di tengah kristal hidroksiapatit, akibatnya struktur prisma email menjadi tidak teratur dan kasar.¹⁵ Perluasan atau pembesaran ruang dapat terjadi hingga mencapai batas interprismatik email sehingga permukaan email mengalami kerusakan yang sehingga berbentuk seperti rumah lebah.¹⁶

Hasil uji *Tukey HSD* menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna mengenai kedalaman porositas mikro antarperendaman dengan saliva buatan selama 5 menit dan 10 menit. Kedalaman porositas mikro yang tidak signifikan antara kedua kelompok tersebut disebabkan samanya pH saliva buatan yang digunakan kelompok kontrol yaitu pH 7 (netral). Pada pH yang netral serta adanya kandungan ion kalsium dan ion

fosfat yang cukup pada saliva, mampu menghambat terjadinya proses kelarutan Ca-P pada hidroksiapatit dan menyebabkan pembangunan kembali sebagian kristal hidroksiapatit yang larut sehingga daerah yang terdemineralisasi akan tertutupi, akibatnya porositas mikro pada email gigi tidak akan terbentuk.¹⁵

Pada perendaman dengan menggunakan saliva buatan diketahui masih terbentuknya porositas mikro email gigi, walaupun kedalaman porositas mikro yang terbentuk sangat kecil. Kedalaman porositas mikro yang terbentuk menandakan masih terjadi kelarutan Ca-P pada email gigi. Hal ini disebabkan kandungan saliva di dalam rongga mulut berbeda dengan saliva buatan yang digunakan. Saliva buatan yang digunakan tidak mengandung fosfat, tetapi hanya mengandung sekitar 0,32 g kalsium sehingga kemampuan untuk menghambat demineralisasi dan remineralisasi kristal hidroksiapatit yang larut menjadi terbatas; akibatnya kelarutan tetap terjadi dan menyebabkan terjadinya mikroporositas email gigi.¹⁷

Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa email gigi yang direndam air perasan jeruk nipis selama 10 menit memiliki porositas mikro yang lebih dalam dibanding perendaman air perasan jeruk nipis selama 5 menit sehingga makin lama email gigi terpapar air perasan jeruk nipis, makin dalam porositas mikro yang terjadi. Untuk hal tersebut, disarankan penggunaan sedotan saat mengonsumsi minuman asam, dan berkumur air putih untuk mengurangi demineralisasi email gigi setelah mengonsumsi minuman yang mengandung asam. Selain itu perlu diberikan tablet kalsium atau CPP-ACP untuk membantu remineralisasi email gigi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suyamto, Supriyanto A, Agustian A, Triwiratno A, Winarno M. Prospek dan arah pengembangan agribisnis jeruk. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian; 2005.
2. Razak A, Djamal A, Revilla, Gusti. Uji daya hambat air perasan buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* Swingle) terhadap pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* secara in vitro. Jurnal Kesehatan Andalas 2013; 2(1)
3. Haq, Geugeut Istifany., Permanasari, Anna., Sholihin, Hayat. Efektivitas penggunaan sari buah jeruk nipis terhadap ketahanan nasi. Jurnal Sains dan Teknologi Kimia 2010; 1(1)
4. Nour V, Trandafir I, Ionica ME. HPLC organic acid analysis in different citrus juices under reversed phase conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj 2010; 38(1)
5. Ermawati D. Pengaruh penggunaan ekstrak jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* Swingle) terhadap residu nitrit daging curing selama proses curing [Skripsi]. Surakarta: Universitas Sebelas Maret; 2008
6. Jarvinen. Evaluation of the erosive potential of soft drink. Eur J Dent 2008; 2(1)
7. Imran H, Nasri M, Rohani. Pengaruh minuman jus lemon kemasan terhadap perubahan kekerasan email gigi berdasarkan durasi waktu. Penelitian Risbinakes; 2012
8. Kidd EAM, Smith BGN, Pickard HM. Manual restoratif menurut pickard. Edisi ke-6. Alih bahasa: Sumawinata N. Jakarta: Widya Medika; 2002
9. Prasetyo EA. Keasaman minuman ringan menurunkan kekerasan permukaan gigi. Dent J 2005; 38:
10. Widyaningtyas V. Analisis peningkatan remineralisasi enamel gigi setelah direndam dalam susu kedelai murni (*Glycine max* (L.) Merrill) menggunakan scanning electron microscope (SEM) [Skripsi]. Jember: Universitas Jember; 2013

11. Sabel N. Enamel of primary teeth-morphological and chemical aspect. Sweden: University of Gothenburg; 2012
12. Rahardjo AHD. Efektifitas jeruk nipis dalam menurunkan bakteri Salmonella dan Escherichia coli pada dada karkas ayam broiler. JAS 2012; 2(3)
13. Dawes C, Boroditsky CL. Rapid and severe tooth erosion from swimming in an improperly chlorinated pool: case report. J Can Dent Assoc 2008; 74(4)
14. Megantoro A. Pengaruh xylitol terhadap proses remineralisasi email: analisis kualitatif struktur permukaan email gigi menggunakan SEM [Skripsi]. Jakarta: Universitas Indonesia; 2008
15. Sintawati J, Soemartino SH, Suharsini M. Pengaruh durasi aplikasi asam fosfat 37% terhadap kekuatan geser restorasi resin komposit pada enamel gigi tetap. Indonesian J Dent 2008; 15 (2)
16. Hoffman S, Rovelstad G, McEwan WS, Drew CM. Demineralization studies of fluoride-treated enamel using scanning electron. J Dent Res 2002; 48(6)
17. Kidd EAM, Bechal SJ. Dasar-dasar karies penyakit dan penanggulangannya. Jakarta: EGC; 1992.